

ПАСПОРТ № 6966

Кокс электродный марки С ТУ 0258-004-05766540-2008

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ТУ 0258-004-05766540-2008 «Кокс электродный. Технические условия»
Код ОКПД2: 19.20.42.110
Номер партии: 6966
Дата изготовления: 18.12.2019
Размер партии (масса): 62,878 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 16799-79): полувагоны
Дата отбора пробы: 18.12.2019
Дата проведения испытаний: 18.12.2019
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 18.12.2019 № 6966

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 0258-004-05766540-2008	Фактическое значение
1. Массовая доля общей влаги, %	ГОСТ 27588-91	не более 3,0	10,6
2. Зольность, %	ГОСТ 22692-77	не более 1,0	0,58
3. Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437-75	не более 6,0	4,51
4. Массовая доля летучих веществ, %	ГОСТ 22898-78	не менее 15,0	15,8
5. Массовая доля мелочи с размером частиц, %: - менее 8,0 мм - менее 1,0 мм	ГОСТ 22898-78	не более 90 не нормируется	71,5 12,6
6. Массовая доля, %: - ванадия - железа - кремния - никеля - натрия	IP 470/05	- - - - -	- - - - -

Заключение: Кокс электродный марки С ТУ 0258-004-05766540-2008

соответствует требованиям:

- ТУ 0258-004-05766540-2008 «Кокс электродный. Технические условия»;

Дополнительная информация:

- показатель по пункту 1 «Массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для расчета с потребителем;
- показатель по пункту 6 «Массовая доля ванадия, железа, кремния, никеля, натрия» для кокса марки Б и С не нормируется, определяется по согласованию с потребителем;
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.- твердое тело;
- транспортирование по п. 6.1 ТУ 0258-004-05766540-2008, хранение по ГОСТ 1510-84 и пп. 6.3, 6.4 ТУ 0258-004-05766540-2008;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» гарантирует соответствие качества кокса электродного требованиям ТУ 0258-004-05766540-2008 в течение 2 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения кокса электродного, предусмотренных ГОСТ 1510-84;
- паспорт безопасности № 67826761.02.40816.

п/в № 56505290

Начальник лаборатории
Старший лаборант
Дата выдачи паспорта 18.12.2019


Михеева Л.В.
Гаймакова И.Р.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6966
Кокс электродный марки С ТУ 0258-004-05766540-2008

Организация-Заказчик на проведение испытаний:
Филиал публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новоил»
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37

Номер партии: 6966

Размер партии (масса): 62,878 т

Место отбора пробы: полувагоны

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 16799-79

Дата отбора пробы: 18.12.2019

Дата проведения испытаний: 18.12.2019

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 0258-004-05766540-2008	Фактическое значение
1. Массовая доля общей влаги, %	ГОСТ 27588-91	не более 3,0	10,6
2. Зольность, %	ГОСТ 22692-77	не более 1,0	0,58
3. Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437-75	не более 6,0	4,51
4. Массовая доля летучих веществ, %	ГОСТ 22898-78	не менее 15,0	15,8
5. Массовая доля мелочи с размером частиц, %: - менее 8,0 мм - менее 1,0 мм	ГОСТ 22898-78	не более 90 не нормируется	71,5 12,6
6. Массовая доля, %: - ванадия - железа - кремния - никеля - натрия	IP 470/05	- - - - -	- - - - -

Старший лаборант

Дата выдачи протокола испытаний 18.12.2019

Гаймакова И.Р.

